



IPS®

BOLETÍN DE PRODUCTO • ESPECIFICACIONES

WELD·ON

845 A y B

Adhesivo Reactivo de
Alta Fuerza de 2 Componentes

DESCRIPCIÓN GENERAL:

845 A y B Weld-On es un adhesivo reactivo de alta fuerza de dos componentes (un cociente de mezcla de 4:1), de color canela (rosado cuando es curado), de emisiones reducidas de VOC, y de viscosidad alta para unir una variedad de materiales. **No se recomienda para el uso de cerámica, Teflón, silicio, polipropileno, polietileno, y otros poliolefinos.**

USOS DE PRODUCTO:

845 A y B Weld-On es formulado específicamente para unir, fabricar, y reparar la tubería de PVC y CPVC. También se puede utilizar en fibra de vidrio, ABS, estireno, acrílico, FRP (polyester reforzado de fibra de vidrio), metales, concreto, y otros materiales a sí mismo o a los materiales diferentes. 845 A y B Weld-On es excelente para unir la tubería plástica de tamaños muy grandes donde los ajustes están bastante flojos para tener los espacios. Es excelente para la fabricación de conexiones y el unido de ensilla para instalar al tubo. Proporciona la adherencia excelente en la cascara, extensible, o usos escarpados. También tiene un rato de curación rápido, se puede utilizar bajo el agua, soporta alta presión y es alto resistente de impacto. Es grande para reparar las fallas y las válvulas y conexiones agujereadas de tubería. Su gama de temperaturas de servicio están entre -30°F (-35°C) y 200°F (93°C). No se recomienda para las uniones de ajuste de interferencia.

INFORMACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN:

Siempre use gafas de seguridad y guantes de polietileno. Limpie las superficies con un trapo seco o con el limpiador solvente. No ablande con el limpiador solvente. Use en la temperatura ambiente. Antes de insertar el cartucho en el dispensador, abra la válvula y limpie las obstrucciones del inyector del cartucho y de aberturas de válvula con una punta de prueba limpia. Cierre la válvula. Inserte el cartucho en la pistola dosificadora. Dispense una cantidad pequeña de adhesivo cerciorándose de que fluyen ambos componentes libremente del inyector de cartucho. Une una punta de mezcla y dispense aproximadamente una a dos pulgadas para asegurar mezclarse completo antes de utilizarse. La vida de pote de la mezcla es cerca de 10 minutos en 75°F (23°C). La hora laborable es a menudo más corta que la vida de pote. El adhesivo cura inicialmente a un gel duro en 30 minutos y llega cerca de su última fuerza sobre 2 horas en 70°F (21°C). La curación será más rápida en la temperatura caliente, más lento en la temperatura fría.

DISPONIBILIDAD:

Este producto es disponible en un cartucho de cilindro dual de 50mL (contenido neto: 43mL) y cartucho de 400mL (Cada uno requiere una pistola dosificadora y punta de mezcla). Un juego de empezar es disponible que consiste de dos (2) cartuchos de 50mL, una (1) pistola dosificadora, y seis (6) puntas de mezcla. Para información detallada sobre los envases y las aplicadores, vea nuestra lista de precios reciente.

ESPECIFICACIONES:

COLOR:	Canela (rosada cuando es curado)
RESINA:	Componente "A" – Acrílico Componente "B" - ABS
GRAVIDAD ESPECÍFICA:	Tipo "A" 0.981 ± 0.040, "B" 1.327 ± 0.040
VISCOSIDAD DE BROOKFIELD:	Mínimo de 400.000 cps @ 73 ± 2°F
COBERTURA APROXIMADA:	20mil grueso: 50mL / 1.5 pies cuadrados/cartucho 400mL / 15 pies cuadrados/cartucho
EMISIONES MÁXIMAS DE VOC:	70 G/L, por Regla 1168, Método 316A de SCAQMD

VIDA ÚTIL:

Cuando se almacena entre 50°F (10°C) y 70°F (21°C), hay un (1) año de expectativa en cartuchos no abiertos. Manténgase lejos de fuentes de calor, de la luz del sol, y de la humedad. Se recomienda el almacenaje en el refrigerador. Si la punta de mezcla se deja en el cartucho para una suficiente longitud de tiempo sin uso adicional, el adhesivo puede curar en la punta. Si sucede esto, guarde la punta de mezcla en el cartucho hasta que está listo para dispensar más adhesivo en cuyo caso que necesitará poner una nueva punta de mezcla en el cartucho. Asegúrese de desechar las pulgadas primeras otra vez.

ENVÍO:

Información de Envío para Litro y Más: Nombre Apropiado de Envío: Adhesivo. Clase de Peligro: 3.

Número de Identificación: UN 1133. Grupo de Empaque: II. **Etiqueta Requerida:** Líquido Inflamable.

Información de Envío para Menos de Litro: Nombre Apropiado de Envío: Materia de Consumidor.

Clase de Peligro: ORM-D.

©IPS Copyright

845A&B-0806 SPAN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Este producto es inflamable y es considerado un material peligroso. En conformidad con la Ley Federal de Etiquetas Para Substancias Peligrosas, se dan los peligros y las precauciones siguientes. Los compradores que empaquetan este producto de nuevo deben también conformarse con todas las regulaciones locales, de estado y federales de etiquetas, seguridad, y de otras regulaciones.

PELIGRO – EXTREMADAMENTE INFLAMABLE – VAPOR DAÑOSO – PUEDE SER DAÑOSO SI ES TRAGADO – PUEDE IRRITAR LA PIEL U OJOS

Manténgase fuera del alcance de niños. No tome internamente. Guarde lejos de calor, chispas, llama abierta, y otras fuentes de ignición. Los vapores pueden encender explosivo. Los vapores de cemento solvente son más pesados que el aire y pueden viajar a las fuentes de ignición en o cerca de los niveles de tierra o más bajos y destellar detrás. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Almacénesse en la sombra entre 50°F (10°C) y 70°F (21°C). Evite la respiración de vapores. Utilice solamente en área bien ventilada. Si está confinado o parcialmente confinado, utilice la ventilación forzada. Cuando es necesario, utilice la ventilación de extractor local para quitar los contaminantes aerotransportados dañinos de la zona de respirar de trabajadores y para guardar los contaminantes debajo de 25 ppm de TWA. Los niveles atmosféricos se deben mantener debajo de los límites establecidos de la exposición contenidos en la sección II de la Hoja de Datos de Material y de Seguridad (MSDS). Si las concentraciones aerotransportadas exceden esos límites, el uso de un respirador de cartucho de vapor orgánico con el pedazo completo de la cara que es aprobado por NIOSH se recomienda. La eficacia de un respirador de purificación del aire es limitada. Utilícela solamente para una sola exposición de corto plazo. Para la emergencia y otras condiciones donde las guías de corto plazo de la exposición pueden ser excedidas, utilice un aparato respiratorio autónomo de la presión positiva aprobada. No fume, ni coma, ni beba mientras que trabaja con este producto. Evite el contacto con la piel, los ojos, y la ropa. Puede dañar los ojos. El equipo protector tal como guantes, gafas de seguridad, y delantal impermeable debe ser utilizado. Lea cuidadosamente la Hoja de Datos de Material y de Seguridad (MSDS) y siga todas las precauciones. No utilice este producto para cualesquiera con excepción de uso previsto. “Notificación de Proveedor de Sección 313 de Título III de SARA”: Este producto contiene los productos químicos tóxicos conforme a los requisitos de divulgación de Sección 313 de la Ley del Planeamiento de Emergencia y de la Derecha de la Comunidad de Saber (EPCRA) de 1986 y de 40 CFR 372. Esta información se debe incluir en todas las Hojas de Datos de Material y de Seguridad (MSDSs) que se duplican y se distribuyan para este material.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Si aparecen los efectos perjudiciales de la inhalación, muevase al aire fresco. Si no está respirando, dé respiración artificial. Si la respiración es difícil, dé oxígeno. Llame al médico.

Contacto con los Ojos: Lave con mucha agua por 15 minutos y llame al médico.

Contacto con la Piel: Lave la piel con mucha agua y jabón por lo menos 15 minutos. Si la irritación continua, consiga atención médica.

Ingestión: Si es tragado, dé 1 o 2 vasos de agua o leche. No induzca vomito. Entre en contacto inmediatamente con el médico o con el centro de control del veneno.

PRECAUCIÓN ESPECIAL:

No utilice hipoclorito de calcio granular seco como material de desinfección para la purificación del agua en sistemas de tubería de agua potable. La introducción de gránulos o de pelotillas de hipoclorito de calcio con los cementos solventes de PVC y CPVC y con los Primers (incluyendo sus vapores) puede dar lugar a una reacción química violenta si una solución del agua no se utiliza. Es recomendable purificar líneas bombeando el agua tratada con cloro en el sistema de tubería. Esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no se deber almacenar ni utilizar cerca de los cementos solventes y Primers.

GARANTÍA DE CALIDAD:

Cada lote de este producto se comprueba para asegurar que la calidad constante sea mantenida. Una curva de la absorción infrarroja se registra para que cada lote se asegure de que este producto fue formulado correctamente. Las muestras se toman de todos los lotes y se guardan por un período por lo menos de un año. Un código de identificación del lote se estampa en cada lata.

NOTA IMPORTANTE:

Este producto es previsto para el uso por los individuos expertos en su propio riesgo. Estas sugerencias y datos se basan en la información que creemos para ser confiables. Los instaladores deben verificar para sí mismos que puedan hacer uniones satisfactorias bajo condiciones que varían. Por esta razón, es muy deseable que reciben la instrucción personal de instructores entrenados o de instaladores competentes con experiencia. Entre en contacto con IPS o su proveedor para la información adicional o las instrucciones.

GARANTÍA:

La garantía se limita al reemplazo del material defectuoso de IPS.